

ERADUR[®] TOPPLACK PU MATT

Produkttype:	Tokomponent, vand- og polyurethanbaseret forsejling/toplak med lavt VOC-indhold. Produktet hærdner til en mat, slidstærk overflade. Gulner ikke og er UV-beständig. Kan fås ufarvet eller farvet.	
Brugsområde:	Matlak og beskyttelseslak til polyurethan og epoxybelægninger.	
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none">• Exceptionel slidstærk toplak• Høj lysægtighed og UV-modstand• Vandbaseret med diskret lugt• Gør det nemmere at rengøre polyurethangulv• Gør epoxybelægninger modstandsdygtige over for ridser• God resistens mod hælemærker• God resistens mod industrikemikalier, også organiske syrer.	
Påføringstemperatur:	Gulvtemperatur: 10-30 °C.	
Hærdningstid:	8-16 timer før påføring af flere lag 16-24 timer før berøring ved gang og lettere belastning 2-6 døgn før fuld hærdning og kemikalieresistens	
Blandingsforhold:	5 vægtdele ERADUR Topplack PU Matt komponent A (4,0 kg) 1 vægtdel ERADUR Topplack PU Matt komponent B (0,8 kg) Omrør basen før tilsætning af hærdner. Bland base og hærdner i mindst 3 minutter før eventuel (afhængig af underlag) tilsætning af vand, 5%. Bland i ca. 1 minut efter tilsætningen af vand. Tilsæt samme mængde vand for at undgå variation i glans. Luftfugtigheden må ikke overstige 75% RF under hærdningen, og overfladen skal være mindst 3°C over dugpunktet. Potlife: ca. 40 min. ved 20 °C.	
Sikkerhed:	Anvend beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj ved blanding og påføring. Læs etikken og sikkerhedsdatabladet før brug.	
Teknisk specifikation:	Massefylde	base: 1,05 g/cm ³ hærdner: 1,15 g/cm ³ blanding: 1,07 g/cm ³
	Tørstofindhold	45%
	Glans	mat
	Rækkeevne	100-120 g/ m ² (per lag)
	Holdbarhed	6 måneder i ubrudt emballage (5-30 °C)